

## VB 3330 FLATTING

### CAMPI D'IMPIEGO

Oggetti in legno esposti all'aggressione della salsedine.

### INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Vernice coprosa e resistente formulata per la protezione degli oggetti in legno esposti all'aggressione della salsedine.

### ISTRUZIONI D'USO

*Legno tinto/impregnato.* Applicare direttamente 1-2 mani a distanza di 16 ore.

*Legno verniciato.*

- 1) Ritocco dei tratti leggermente usurati: carteggiare con grana 320 le zone da ripristinare e applicare una mano di prodotto.
- 2) Ritocco dei tratti maggiormente usurati: carteggiare con grana 240, quindi applicare 2 mani di VB 3330.
- 3) Restauro: carteggiare con grana 80-150 fino a legno grezzo e applicare 1-2 mani di Impregnante classico VM 50xx, e successivamente 2 mani di VB 3330.

### CONFEZIONI

0,75 L



Conservare  
> 5°C



Verniciare  
> 10°C



Pronto all'uso



Pennello



Resa  
10 m<sup>2</sup> / L



Mescolare bene  
prima dell'uso



Essiccazione  
tra le mani 16 h



Essiccazione  
finale 24 h



Residuo solido  
47 ± 3 %



Viscosità  
DIN4 16 ± 3"



Peso specifico  
0,88 ± 0,03 g/cm<sup>3</sup>



Gloss  
90