



SCHEDA TECNICA D'UTILIZZO

CODICE PRODOTTO: R1550

DESCRIZIONE: ANTIRUGGINE ALL'ACQUA GRIGIO

Va applicato in mano unica su ferro nuovo e pulito da grasso e unto con diluente VD 6000. Se il ferro è arrugginito carteggiarlo con spatola di acciaio o con carta abrasiva grana 220. Su vernice ancora in buono stato, applicarlo solo nei punti degradati.

Su vernice molto degradata, dopo una carteggiatura accurata applicarne una mano su tutto il manufatto. Dopo 12-16 ore applicare 2 mani di smalto Serie RL**40, intervallate tra loro di 3 ore.

Area di utilizzo: manufatti in ferro nuovi o da riverniciare.

Sovraverniciabile: con smalti colorati Serie RL **40.

Conservare: a non meno di 4°C.

Verniciare: a non meno di 8°C.

Mescolare bene prima dell'uso

Diluizione: con acqua di rete al 5 %



Diluizione

Applicazione: a pennello/ a spruzzo



Applicazione
a pennello e
a spruzzo

Resa: circa 15 mq / Litro



Resa
15 mq / litro

Essiccazione finale: 12 ore



Essiccazione