

# RT 4000 FONDO ANTITANNINO TIXOTROPICO

## CAMPI D'IMPIEGO

Serramenti, arredo da giardino, rivestimenti, balconi, recinzioni, perlinature, travature.

## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Fondo Antitannino Tixotropico contrasta la fuoriuscita di estrattivi del legno come tannini e sostanze oleose. Questa barriera isolante, ad alta copertura, impedisce la formazione di inestetiche macchie superficiali. Fondo Antitannino Tixotropico copre efficacemente tracce di caffè, pennarello, pastello, ossidazione sia su manufatti da interno che da esterno. Le caratteristiche tixotropiche rendono questo prodotto particolarmente adatto all'applicazione in verticale.

## ISTRUZIONI D'USO

*Legno grezzo.* Preparare il supporto con carta abrasiva grana 150. Pulire la superficie dalla polvere di carteggiatura e applicare una mano o, se il legno è ricco di estrattivi, due mani di prodotto.

*Legno verniciato.* Carteggiare con grana 80-150 e riportare il legno allo stato grezzo. Ripulire la superficie e procedere all'applicazione.

## SOVRAVERNICIABILITÀ

Per proteggere il legno dagli agenti biologici di degrado pretrattare il manufatto con Preservante Antitarlo Antermite RA 3000.

## CONFEZIONI

0,75 L                      2,5 L



Conservare  
> 5°C



Verniciare  
> 10°C



Pronto all'uso  
Spruzzo



Diluzione 5-10%  
Pennello o Rullo



Pennello  
Spruzzo  
Rullo



Resa  
8-12 m<sup>2</sup> / L



Mescolare bene  
prima dell'uso



Essiccazione  
tra le mani 4-24 h



Essiccazione  
finale 24 h



Residuo solido  
58 ± 3 %



Viscosità  
5000 ± 300 cps



Peso specifico  
1,3 ± 0,1 g/cm<sup>3</sup>



pH  
8,5 ± 1,0