

# Z.TEX 75




**Z.TEX 75** è un adesivo vinilico professionale in classe D2 a presa molto rapida e film essiccato completamente trasparente.

Il prodotto è caratterizzato da un alto secco di circa il 60% e basso contenuto di plastificanti.

È utilizzabile con presse a caldo, a freddo e con alta frequenza.

Diluibile in acqua.



## Campi di impiego

- Per accoppiamenti di legno massello, laminato, carta, cartone, sughero.
- Prodotto comunemente utilizzato nell'industria del legno per la produzione di mobili, porte e componenti da interno.



## Forma commerciale

Codice	Confezione
1102132	secchio 5 Kg.
1102133	secchio 10 Kg.
1102134 *	fustino 25 Kg.

\* Disponibile solo su richiesta. Minimo d'ordine 4 fustini.

## Dati tecnici

Contenuto in solidi :	60% ± 1
Viscosità :	12.000 ± 3.000 mPa.s (Brookfield RVT gir.5 vel.20 a 23°C)
pH :	4,5 ± 0,5
Temperatura minima di filmazione :	6°C

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

## Applicazione

**Preparazione delle superfici:** le superfici devono essere prive di polvere e grassi.

**Applicazione:** applicare su una delle superfici con pennello o spatola dentata uno strato di adesivo uniforme.

Su materiali particolarmente assorbenti o superfici difficili applicare l'adesivo su entrambe le parti.

L'adesivo può all'occorrenza essere diluito con acqua.

**Assemblaggio:** unire le parti immediatamente o comunque entro 2-4 minuti dalla spalmatura.

Nell'incollaggio di materiali rigidi (legno-legno o legno-laminato) i migliori risultati si ottengono mantenendo le parti sotto una pressione di 2-4 kg/cm<sup>2</sup> fino a presa avvenuta.

**Tempo di presa:** Ad una presa iniziale che si realizza in 5-10 minuti segue quella finale in circa 24 ore.

**Consumo:** 100-150 gr/m<sup>2</sup>. Il consumo varia sensibilmente in rapporto alla porosità ed alle condizioni superficiali dei materiali.

## Stabilità al magazzinaggio

6 mesi dalla data di produzione per il prodotto conservato sigillato nella confezione originale.

Immagazzinare in luogo asciutto a temperature comprese tra +5°C e +40°C. Teme il gelo.



**Fratelli Zucchini S.p.A.**

Via C. Colombo, 6 - 44124 Ferrara - Italy

Tel. + 39 0532 782711 - Fax +39 0532 732121

info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV GL  
= ISO 9001 =

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono state date in buona fede sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni normali, come indicato sulle Schede Tecniche. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o da altro tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il suo prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto sofferto per un uso errato o non corretto dei prodotti.