

Z.Pren 2000 Tix

Adesivo a contatto tissotropico

Descrizione

Z.Pren 2000 Tix è un adesivo policloroprenico di consistenza tissotropica, facile da applicare, che non cola e non forma fili, di impiego generale, adatto all'incollaggio di laminati plastici, legno, truciolare, tessuti, pelle, sughero, metalli, cemento, mattoni e materiali porosi in genere.

Grazie alla sua particolare consistenza non viene assorbito dalle superfici porose e può essere applicato facilmente anche a superfici verticali.

Proprietà

Composizione	: gomma policloroprene, resine sintetiche e miscela di solventi organici
Consistenza	: gel
Meccanismo di presa	: rilascio del solvente
Colore	: ambra chiaro
Solventi	: idrocarburi alifatici, esteri e chetoni.
Resistenza alla temperatura	: da -20° a +60°C.
Resistenza all'umidità	: buona

Dati tecnici

Contenuto in solidi : 23 - 25 % *

Viscosità : pasta dalla consistenza di gel

*Valore valido come specifica di fornitura del prodotto all'uscita dalla fabbrica

Metodo d'uso

Preparazione delle superfici: I materiali da incollare devono essere puliti e asciutti.

Applicazione: applicare una mano uniforme di adesivo con spatola dentata su entrambe le superfici.

Tempo di essiccazione: attendere 15' circa per consentire l'evaporazione del solvente.

Accoppiamento: accoppiare le parti esercitando una adeguata pressione. Quando almeno una delle superfici è porosa, è possibile anticipare l'accoppiamento a pochi minuti dalla spalmatura; in tali condizioni, prima della pressatura, i due film adesivi sono in grado di scorrere l'uno sull'altro e il posizionamento delle due parti può essere aggiustato.

Tempo di presa: la presa è immediata e raggiunge il valore massimo cinque giorni dopo l'incollaggio.

Consumo: 250 gr/m²

Pulizia: tracce di adesivo possono essere rimosse con Solvente ST/513

Confezioni: latte da kg 1,7 e 5

Stabilità al magazzinaggio

12 mesi nel contenitore originale; conservare preferibilmente a temperature comprese tra +5° e +25°C.

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti F.Ili Zucchini sono state date in buona fede sulla base della conoscenza ed esperienza di F.Ili Zucchini per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni normali, come indicato sulle Schede Tecniche.

La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o da altro tipo di consiglio fornito.

Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da F.Ili Zucchini, dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il suo prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale.

F.Ili Zucchini non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto sofferto per un uso errato o non corretto dei prodotti.
